



**Stabilizer 2000 GmbH**  
Head Office Europe  
Steinerstrasse 11  
CH- 4333 Münchwilen  
Tel.: +41 (041) 3221129  
Fax: +41 (041) 3221128  
info@stabilizer2000.com  
www.stabilizer2000.com



## **FARBAUSWAHL von natürlichen Brechsanden nach Stabilizer Sieblinie für folgende Stabilizer-Produkte:**


- **Stabilizer Deckschichten**
- **Stalok Concentrate-Deckschichten**
- **Stabilizer ECO-Binder-Deckschichten**

Die Sieblinie der Brechsand-Gemische ist ein integrierender Anteil des Stabilizer Belages. Die Brechsande müssen sich in der Brandbreite der Stabilizer Sieblinie bewegen. Brechsande sind auf diese Faktoren zu prüfen. Die Stabilizer 2000 GmbH und deren Berater können nicht für unsachgemässe Materiallieferungen haftbar gemacht werden. Wir garantieren aber für Reinheit des original Stabilizer Bindemittel. Beachten Sie beiliegende Sieblinie und Brechsand – Lieferanten. Beachten Sie ebenso die Eigenschaften von Stabilizer Belägen. Stabilizer Bindemittelzugabe ist 6 kg/to / 9 kg/m<sup>3</sup> Gemisch. Fragen Sie nach dem spez. Gewicht der verschiedenen Bruchsandgemische.

**Die Farbauswahl dient als Orientierung. Bitte nehmen Sie mit Ihrem Stabilizer Berater Kontakt auf um sich aktuell bemustern zu lassen und um den passenden Farbton zu definieren.**

Farbabweichungen können bei Naturprodukten, abbaubedingt, vorkommen. Die Farbintensität von Nass zu trocken kann stark variieren.

## SIEBLINIE FÜR UNGEBUNDENE STABILIZER® DECKSCHICHTBELÄGE FÜR WEGE UND PLÄTZE



Die Körnung der Brechsande muss zwischen 0 - 3 mm und 0 - 10 mm liegen.

Der Feinanteil bei 0.063 mm muss im Regelfall zwischen 13 - 18% liegen. Bei reinen Kalkgesteinen kann es erforderlich sein, dass der Feinanteil unter 13% zu halten ist, dies ist je nach Lieferkörnung mit der Beratung von Stabilizer 2000 GmbH abzustimmen.

Die Eignung der Brechsande muss vor Ausführung unbedingt abgeklärt werden. Zusätzlich zur Sieblinie muss das zu verwendene Material den physikalischen und mechanischen Eigenschaften entsprechen. Diese Sieblinie ist für Europa gültig und muss ggf. auf die landesspezifischen Anforderungen angepasst werden.



## Bestellnummern Vertriebsraum Deutschland:

Hermann Kutter, D – 8700 Memmingen, Tel. +49 (08331) 97730 / [www.kutter-galabau.de](http://www.kutter-galabau.de), [g.schilling@kutter-galabau.de](mailto:g.schilling@kutter-galabau.de)

Farben/Mischungen auf Anfrage

HanseGrand, -27443 Selsingen, Tel. +49 (04284) 926850 / [www.hansegrand.eu](http://www.hansegrand.eu), [mail@hansegrand.de](mailto:mail@hansegrand.de)

Bestell-Nr. 36	olivgrün hell	Brechsand	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 37	olivgrün dunkel	Brechsand	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 38	hellbraun	Brechsand	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 39	grün	Brechsand	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 40	grau	Brechsand	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 41	beige	Brechsand	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 42	Grau/Anthrazit	Brechsand	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 43	Rot	Brechsand	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 44	Gelb	Brechsand	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 45	Beige /rötlich	Brechsand	Körnung:	diverse Körnungen	100%	

+ weitere Mischungen bzw. Farbtöne



## Bestellnummern Vertriebsraum Österreich:

Rohstoffhandel Staretschek GmbH, Bergweg 14, A-4204 Reichenau, Tel. +43 (0699) 1332820; office@rs-rohstoffe.de

Bestell-Nr. 51	grau Granitsand Bruch	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 53	grau Kellerberger	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 54	grau braun Ebersteiner	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 55	Milch beige	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 56	Hollizer Wien hellgrau	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 57	Tirolerrot rosa	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr. 59	Asamer Linz hellgrau	Körnung:	0/4; 0/8; 0/11	100%	

**+ weitere Mischungen bzw. Farbtöne**



## Bestellnummern Vertriebsraum Schweiz:



**Interstein HEK Stein AG, Steinerstrasse 11, 4333 Münchwilen, Tel. +41 (0) 58 356 90 70**

Bestell-Nr.106	rot braun Granit	Brechsand	Körnung:	0/4 4/8	85% 15%	
Bestell-Nr.107	gelb Kalk	Brechsand	Körnung:	0/5	100%	
Bestell-Nr.108	dunkelgrau	Grauwacke/Basalt	Körnung:	0/5; 0/8; 0/11	100%	
Bestell-Nr.109	hellgrau Granit beige/braun	Brechsand	Körnung	0/5; 0/8	100%	
Bestell-Nr.110	hellgrau Granit beige/braun	Brechsand	Körnung	0/5; 0/8	100%	
<b>Sondermischungen:</b>						
Bestell-Nr.111	weiss Carrara	Brechsand	Körnung:	diverse Körnungen	100%	
Bestell-Nr.112	Verde Alpi	Brechsand	Körnung:	diverse Körnungen	100%	



**+ weitere Mischungen auf Anfrage möglich**






**Daepf AG, Dorfplatz 2, CH-3629 Oppligen, Tel. +41 (0) 31 780 22 22**

Bestell-Nr.120 .	weiss/gelb Kalk	Brechsand	Körnung:	0/4	100%	
Bestell-Nr.121	weiss/gelb Kalk	Brechsand	Körnung:	0/8	100%	

**Frischbeton AG Rubigen, Altes Riedgässli 16, Postfach 133 , CH-3113 Rubigen Tel. +41 (0) 31 721 34 34**

Bestell-Nr.126	Moräne grau/beige	Brechsand	Körnung	0/8	100%	
Bestell-Nr.127	gelb Kalk	Brechsand	Körnung:	0/5	100%	

**Ronchi SA, La Ballastière, Route de Nyon 48, CH-1196 Gland VD, Tel. +41 (0) 22 354 85 00**

Bestell-Nr.130	Sault Brenaz	Brechsand	Körnung:	0/6.3	100%	
Bestell-Nr.131	gelb Kalk	Brechsand	Körnung:	0/4	100%	
Bestell-Nr.132	grau Kalk	Brechsand	Körnung:	0/5	100%	

**Hartschotterwerk Haltengut AG, CH-8753 Mollis, Tel. +41 (0) 55 618 50 60**

Bestell-Nr.138	grau/anthrazit	Brechsand	Körnung:	0/4 4/8	80% 20%	
----------------	----------------	-----------	----------	------------	------------	---